

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2534
รายงานผลการวิจัย

เรื่อง

ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีเมนต์กับเกลือบฟันหรือเนื้อฟัน
ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ

โดย

ศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี่

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

28 พฤษภาคม 2542

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2534
รายงานผลการวิจัย

เรื่อง

ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีเมนต์กับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน
ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ

โดย

สถาบันวิทยบริการ
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.ปรารมภ์ ชาลิมิ

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

28 พฤษภาคม 2542

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ อ.ทพ.ชาญชัย ให้สงวน ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถิติ

ขอขอบคุณ ทพ. รัชภาส พานิชัตตรา ในการช่วยเหลือดูแลการทำงาน

ขอขอบคุณ บริษัท อุดมเมดิคอลอิควิปเมนต์ จำกัด ในความอนุเคราะห์ชุดซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์

ซีแอนด์บี



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการวิจัย: ความแข็งแรงพันธะในการยึดอินซีเมนต์กับเคลือบฟันหรือเนื้อฟัน

ด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆ

ชื่อผู้วิจัย: อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.ปรารมภ์ ชาลิมี่

เดือนและปีที่ทำวิจัยเสร็จ : พฤษภาคม 2542

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงพันธะเงื่อนไขในการยึดติด อะลูมินัสเซรามิก อินซีเมนต์ กับเคลือบฟันหรือเนื้อฟันโดยใช้เรซินซีเมนต์และการปรับสภาพผิวต่างๆกัน การทดลองทำโดยใช้โลหะผสมนิเกิลและโครเมียมเป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบโดยทำการยึดด้านเรียบของชิ้นโลหะผสมรูปทรงกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ยาว 10 มม.) กับเคลือบฟัน เนื้อฟัน และอินซีเมนต์ ที่ทำการตัดผิวเรียบและฝังอยู่ในเรซิน ด้วยเรซินซีเมนต์ ก่อนการยึดติด ทำการปรับสภาพผิวตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต เรซินซีเมนต์ที่ใช้ได้แก่ พานาเวีย 21 ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี และเรซินเมอร์ (ร่วมกับบอลบอนด์ 2) นำชิ้นตัวอย่างที่ยึดติดแล้วเก็บไว้ในความชื้นสัมพัทธ์ 100% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำไปทดสอบหาความแข็งแรงพันธะเงื่อนไขด้วยเครื่องทดสอบยูนิเวอร์ซัล ความเร็วตัดขวาง 2 มม./นาที ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าพานาเวีย 21

สามารถยึดเคลือบฟัน เนื้อฟัน ติดกับ อินซิมเรมได้ดีกว่าและ ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี อย่างมีนัยสำคัญ

($p < 0.05$) แต่เรซินเมอร์ร่วมกับบอลบอนด์ 2 ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้เนื่องจากไม่สามารถยึดติด

กับโลหะตัวกลางที่ใช้ในการทดลองได้ดีพอ



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Project Title: Effect of various cements and surface treatments in bonding In-Ceram
to enamel and dentin

Name of Investigator: Prarom Salimee

Year: 1998

Abstract

The bonding ability of Aluminous ceramic, In-Ceram to the enamel and Dentin using different resin cements were evaluated in shear bond strength. In this study, the non-precious alloy surface was used as a media to compare the failure interface. Cast metal cylinder (5 x10 mm.) were bonded to human enamel dentin and In-Ceram disk (10 x 4 mm.) the resin cements used were Panavia 21, Superbond C&B and Resinomer (with All bond 2) using each manufacturer surface treatment condition. Bonded specimen were stored in 100% humidity at 37 °C for 24 hours before randomly tested in shear mode on the Universal testing machine (Autograph, Shimadzu Co., Japan) at crosshead speed of 2 mm/min. The results showed that Panavia 21 exhibited significantly higher shear bond

strength between enamel or dentin to In-ceram (at the interface) than Superbond C&B ($P < 0.05$), while Resinomer failed in the analysis since the bond strength to the metal media is not strong enough.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทนำ.....	1
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
วิธีการวิจัย.....	4
ผลการวิจัย.....	9
การอภิปรายผล.....	10
ข้อสรุป.....	14
ข้อเสนอแนะ.....	15
เอกสารอ้างอิง.....	17

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการตารางประกอบ

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผาอินซีแรม

การเผา	ช่วงที่ 1		เวลาในการ เพิ่มอุณหภูมิ (ซ.ม.)	ช่วงที่ 2	
	อุณหภูมิ	เวลา(ซ.ม.)		อุณหภูมิ	เวลา(ซ.ม.)
การเผาอะลูมินา	120 ° C	6.00	2.00	1120 ° C	2.00
การเผาแทรกซึ่มแก้ว	200 ° C	-	0.30	1100 ° C	4.00

ตารางที่ 2 แสดงการปรับสภาพผิวของวัสดุต่างๆตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตและใช้ในการทดลอง

วัสดุ ซีเมนต์	เคลือบพื้น	เนื้อพื้น	อินซีแรม	โลหะ
พานาเวีย 21	กรดฟอสฟอริก 37% (30 sec)	กรดฟอสฟอริก 37% (30 sec) ไพโรเมออร์ (60sec)	เป่าทรายอะลูมินา กรดฟอสฟอริก 37% (5 sec)	เป่าทรายอะลูมินา
ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี	กรดฟอสฟอริก 65% (30 sec)	กรดซิดริก 10% (5 sec)	เป่าทรายอะลูมินา	เป่าทรายอะลูมินา
เรซินโม่เมอร์	กรดฟอสฟอริก 32% (15 sec) ไพโรเมออร์+แสง พริบอนด์	กรดฟอสฟอริก 10% (15 sec) ไพโรเมออร์+แสง พริบอนด์	เป่าทรายอะลูมินา กรดฟอสฟอริก 40% (5 sec) พริบอนด์	เป่าทรายอะลูมินา ไพโรเมออร์+แสง

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแข็งแรงพันธะเชื่อมของโลหะโดยซีเมนต์ชนิดต่างๆกับ
เคลือบฟัน เนื้อฟัน และ อินซีแรม (เมกกะปาสคาล)

	พานาเวีย 21			เรซินเมอร์และออลบอนด์			ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี		
	เคลือบฟัน	เนื้อฟัน	อินซีแรม	เคลือบฟัน	เนื้อฟัน	อินซีแรม	เคลือบฟัน	เนื้อฟัน	อินซีแรม
	38.81	17.06	51.95	24.59 [*]	18.95 [*]	47.36	31.68	17.62	43.49
	33.72	16.81	50.72	18.03 [*]	15.89 [*]	38.20	29.95	12.58	39.27
	29.18	16.81	48.99	15.48 [*]	12.78 [*]	36.77	29.44	9.12	34.33
	26.08	14.01	48.18	11.92 [*]	9.88 [*]	29.79	26.53	9.07	34.33
	23.53	12.73	45.40	10.24 [*]	9.78 [*]	27.20	26.43	7.95	32.24
	22.51	12.68	43.70	9.78 [*]	8.96 [*]	21.65	25.77	7.02	29.34
	20.98	9.16	42.58	9.47 [*]	7.74 [*]	17.47	25.11	5.09	26.84
	19.71	9.06	40.95	9.37 [*]	6.01 [*]	17.47	17.32	5.09	25.36
Mean	26.82	13.54	46.56	13.61	11.25	29.49	26.53	9.19	33.15
SD	6.67	3.27	4.00	5.44	4.35	10.72	4.38	4.18	6.13

^{*} เกิดการสลายพันธะชั้นที่รอยต่อระหว่างโลหะและซีเมนต์

ตารางที่ 4 แสดงความแข็งแรงพันธะเฉือนของโลหะกับเคลือบฟัน

เรซินซีเมนต์	ความแข็งแรงพันธะเฉือน (เมกกะปาสคาล)
พานาเวีย 21	26.82 ± 6.67*
ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี	26.53 ± 4.38*

ตารางที่ 5 แสดงความแข็งแรงพันธะเฉือนของโลหะกับเนื้อฟัน

เรซินซีเมนต์	ความแข็งแรงพันธะเฉือน (เมกกะปาสคาล)
พานาเวีย 21	13.54 ± 3.27*
ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี	9.19 ± 4.18*

ตารางที่ 6 แสดงความแข็งแรงพันธะเฉือนของโลหะกับอินซีเรม

เรซินซีเมนต์	ความแข็งแรงพันธะเฉือน (เมกกะปาสคาล)
พานาเวีย 21	46.56 ± 4.00*
ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี	33.15 ± 6.13*

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.05$


ถ่ายภาพภาพประกอบ




รูปที่ 1 ภาพแสดงแท่งโลหะทรงกระบอกสำหรับการยัดตูด



รูปที่ 2 ภาพแสดงชุดวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปของอินซีแรม



รูปที่ 3 ภาพแสดงชิ้นอินซีแรมที่ได้รับการทำขึ้นรูปและจัดแต่งแล้ว



รูปที่ 4 ภาพแสดงแผ่นอินซีแรมที่มีร่องในเวซิน



รูปที่ 5 ภาพแสดงชิ้นทดสอบพื้นที่ฝังลงในเรซิน



รูปที่ 6 ภาพแสดงชุดของพานาเวีย 21




รูปที่ 7 ภาพแสดงชุดของชุดแปรรูปเรซินคอมโพสิทีแอนด์ดี




รูปที่ 8 ภาพแสดงชุดของเรซินโอบแมธ




รูปที่ 9 ภาพแสดงชุดของสารยึดติดของลบบอนด์ 2




รูปที่ 10 ภาพแสดงชิ้นทดลองที่ยึดติดกับแท่งโลหะด้วยซีเมนต์



รูปที่ 11 ภาพแสดงไดอะแกรมของการทดสอบ



รูปที่ 12 ภาพแสดงการทดสอบความแข็งแรงพันธะเจือ



รูปที่ 13 ภาพแสดงการเกิดการสลายพื้นอะหลังการทดสอบซึ่งเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่าง ซีเมนต์และพื้นผิวทดสอบของพานาเวีย 21



รูปที่ 14 ภาพแสดงการเกิดการสลายพื้นอะหลังการทดสอบซึ่งเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่าง ซีเมนต์ซีเมนต์และพื้นผิวทดสอบของซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี

เคลือบฟัน	พามาเวีย 21	อินซีแรม	เนื้อฟัน	พามาเวีย 21	อินซีแรม
	26.82	46.56	13.54	46.56	
	±6.67 *	±4.00	±3.27 *	±4.00	

เคลือบฟัน	ซูเปอร์บอนด์ ซี แอนด์ บี	อินซีแรม	เนื้อฟัน	ซูเปอร์บอนด์ ซี แอนด์ บี	อินซีแรม
	26.53	33.15	26.82	33.15	
	±4.38 *	±6.13	±6.67 *	±6.13	

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ (p<0.05)

รูปที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบผลของการยึดติด อินซีแรมกับเคลือบฟัน และ เนื้อฟันด้วย พามาเวีย21 และซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี

บทนำ

อินซีเรม (In-Ceram, Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany) เป็นอะลูมินัสปอร์ซเลน (Aluminous porcelain) ที่ใช้ทำเป็นโครงสร้างภายใน (substructure) ของการบูรณะครอบฟันและสะพานฟันแทนการใช้โลหะ อินซีเรมมีความแข็งแรงกว่าพอร์ซเลนทั่วไปเนื่องจากมีส่วนประกอบของอะลูมินาที่เพิ่มขึ้น เสริมด้วยการเผาพร้อมกับแก้วเพื่อให้มีการแทรกซึม (Glass infiltration) เข้าไปในส่วนของพรุนของพอร์ซเลน ทำให้มีความแข็งแรง (bending strength) มากกว่าพอร์ซเลนทั่วไป 3-4 เท่า นอกจากนี้ยังมีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในช่องปาก (biocompatibility) และสามารถนำและกระจายแสงผ่านเข้าสู่ตัวฟันธรรมชาติซึ่งอยู่ภายในได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากกว่าการใช้โลหะ ดังนั้นอินซีเรมจึงสามารถใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันที่ได้รับการยอมรับและมีผลการใช้งานทางคลินิกที่น่าพอใจ¹⁻⁸⁾

แม้ว่าการเพิ่มความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นของอินซีเรมจะมีผลทำให้มีความมั่นใจในการใช้เป็นโครงของวัสดุบูรณะฟัน แต่ส่วนผสมที่มากขึ้นของอะลูมินานอกจากจะทำให้มีความทึบแสงมากขึ้นจนต้องใช้เป็นโครงสร้างภายในร่วมกับการขึ้นรูปด้วยพอร์ซเลนทั่วไปแล้ว ยังทำให้การยึดติดของอินซีเรมกับฟันด้วยเรซินซีเมนต์ (resin cement) ซึ่งมีความเหมาะสมในการยึดพอร์ซเลนกับฟันธรรมชาติมีค่าต่ำลงด้วย เนื่องจากพันธะการยึดของพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์ โดยใช้สารไซเลน (Silane coupling agent) เป็นตัวเชื่อม นั้น อาศัยซิลิกา (SiO_2) ซึ่งมีจำนวนลดน้อยลงในอินซีเรม⁹⁾ ดังนั้นการบูรณะฟันโดยใช้อินซีเรมคาดหวังผลจากการยึดด้วยซีเมนต์หรือสารยึดติด (adhesive system) เช่น สะพานฟันแบบยึดติด

ด้วยเรซิน (resin-bonded bridge) อินเลย์(Inlay) หรือออนเลย์(Onlay) จึงต้องได้รับการพัฒนาในการยึดติดให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น

จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบว่า การเพิ่มความแข็งแรงในการยึดอินซีเรมเข้ากับฟันนั้น จำเป็นต้องอาศัยวิธีการเคลือบซิลิกา (Silica coating) เพื่อเพิ่มชั้นของซิลิกาในการยึดติดซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษทางห้องปฏิบัติการเข้าช่วย¹⁰⁻¹⁴⁾ วิธีการนี้ทำให้เสียเวลาทางคลินิกและยังใช้ได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากต้องรีบใช้ทันทีหลังผ่านขบวนการ¹⁵⁾ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่พหุหาได้ทางคลินิก(ในประเทศไทย) และปรับปรุงวิธีการยึดอินซีเรมเข้ากับฟันธรรมชาติด้วยวิธีการที่ทำให้ได้ง่ายให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นย่อมจะช่วยให้การทำงานของทันตแพทย์และผู้ป่วยสะดวกยิ่งขึ้น

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการยึดติดของอินซีเรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟันโดยใช้เรซินซีเมนต์ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ เรซินซีเมนต์มีหลายบริษัทผู้ผลิต มีราคาค่อนข้างสูง อายุการใช้งานค่อนข้างสั้น (1-2ปี) และเมื่อต้องการนำมาใช้งานโดยการยึดติดกับพอร์ซเลนก็จะต้องมีชุดสำหรับการปรับสภาพผิวพอร์ซเลนของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ อีกต่างหาก ซึ่งก็จะใช้ได้ดีกับพอร์ซเลนทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นในการทดลองนี้จึงต้องการทำการปรับสภาพผิวของอินซีเรมโดยการใช้สารต่างๆ ที่มีอยู่ในชุดของซีเมนต์เท่านั้น เพื่อเปรียบเทียบหาผลของการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Pape และคณะ พบว่า การปรับสภาพผิวของอินซีเรมด้วยวิธีการกัดด้วยกรดยังทำให้อินซีเรม

ยึดติดกับเคลือบฟันได้ไม่ดีพอ⁹⁾ Kern & Thompson ได้ทำการทดสอบความแข็งแรงเทนไซล์ ในการยึด

In-Ceram ด้วยเรซินซีเมนต์พบว่า การเป่าทราย (sandblast) อย่างเดียวหรือการใช้สารไซเลน (Silane

coupling agent) ไม่ช่วยเพิ่มการยึดของคอมโพสิตเรซินประเภท Bis-GMA แต่จะเพิ่มขึ้นจากการ

เคลือบด้วยซิลิกา (Silica coating) ซึ่งทำให้มีชั้นของซิลิกาในการยึดติดเพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อ

การสูญหายของวัสดุหรือการใช้การเป่าทรายคู่กับเรซินซีเมนต์ที่เป็นฟอสเฟตโมโนเมอร์¹⁰⁻¹²⁾ Isidor

และคณะ ได้ทำการทดสอบความแข็งแรงเทนไซล์ ในการยึดอินซีเรมเข้าด้วยกันพบว่า อินซีเรมจะยึดกัน

ได้ดีที่สุดเมื่อทำการปรับสภาพผิวด้วยการเคลือบซิลิกาด้วย Silicoater และใช้ เรซินซีเมนต์ของ

twinlook หรือการปรับปรุงสภาพผิวด้วย การเป่าทรายอะลูมินาและยึดด้วยพานาเวีย (Panavia Ex)¹³⁾

นอกจากนี้ Sadoun & Asmussen พบว่า การเพิ่มความแข็งแรงของการยึดอินซีเรมกับเรซินซีเมนต์

สามารถทำได้โดยการปรับสภาพผิวโดยใช้การทาสาร fine-grained refractory powder ก่อนนำไปเผา

ที่อุณหภูมิ 960°เซลเซียส¹⁴⁾

ระเบียบวิธีวิจัย

เนื่องจากการสลายพันธะในการยึดติด อาจเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบ คือ การสลายพันธะที่ผิวรอยต่อระหว่างซีเมนต์กับวัสดุบูรณะ ซีเมนต์กับฟัน และ การสลายแรงยึดของซีเมนต์ ดังนั้นในการทดลองเพื่อจะหาความแข็งแรงพันธะเฉือนระหว่างอินซีแรมกับเคลือบฟันและเนื้อฟันด้วยซีเมนต์และการปรับสภาพผิวต่างๆนี้ จึงอาจเกิดการสลายพันธะได้หลายรูปแบบ ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์ที่เป็นไปได้ยากว่าแรงที่ทำให้เกิดการสลายพันธะนั้นเป็นแรงใด การวิจัยครั้งนี้จึงใช้ตัวกลางคือ โลหะผสมนิกเกิล โครเมียม และโมลิบดีนัม (non-precious alloy) ซึ่งสามารถยึดติดกับเรซินซีเมนต์ได้ดี¹⁷⁻¹⁹⁾ มาเป็นตัวกลางที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งจะทำให้มีการสลายพันธะเป็นแบบเดียวกันหลีกเลี่ยงการเกิดการสลายพันธะแบบผสมให้มากที่สุด ในการทดลองครั้งนี้ มีขั้นตอนในการทำดังนี้

1. การเตรียมแท่งโลหะสำหรับทดสอบ
2. การเตรียมชิ้นทดสอบอินซีแรม
3. การเตรียมชิ้นทดสอบที่เป็นฟันธรรมชาติ
4. การปรับสภาพผิว
5. การยึดชิ้นทดสอบด้วยซีเมนต์
6. การทดสอบพันธะเฉือน

1.การเตรียมแท่งโลหะสำหรับทดสอบ

เตรียมแท่งโลหะสำหรับการยึดติดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร สูง 10 มิลลิเมตร โดยการเตรียมแบบเรซิน (Duralay, Inlay Pattern Resin, Reliance Dental Mfg.Co.Illinois, USA) รูปทรงกระบอกขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการเล็กน้อย นำมาเหวี่ยงขึ้นรูปตามกรรมวิธีการทำครอบฟันด้วยโลหะผสม, นิกเกิล 59.3%โครเมียม 24%และโมลิบดีนัม 10% (Heraus Co., German) จากนั้นนำมากลึงให้มีขนาดที่ต้องการ(รูปที่ 1)

2.การเตรียมชิ้นทดสอบอินซีเรม

2.1 นำวัสดุสำหรับขึ้นรูปอินซีเรม (รูปที่2) มาขึ้นรูปให้เป็นรูปแผ่นดิสก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร (รูปที่ 3) จำนวน 24 ชิ้น (แบ่งเป็น 3 กลุ่มละ 8 ชิ้น สำหรับทดสอบกับซีเมนต์ 3 ชนิด) ด้านที่เป็นระนาบทำการขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100 การขึ้นรูป เผาขึ้นรูป (sintering) และเผาเสริมแก้ว(glass infiltration) ทำตามวิธีการจากเอกสารของบริษัทผู้ผลิต(ตารางที่ 1)

¹⁶⁾ กรอแต่งแก้วส่วนเกินและกรอส่วนผิวด้านระนาบด้วยหัวกรอดี 16 (D16, Intensive, Switzerland)

2.2 นำชิ้นอินซีเรมมาฝังลงในเรซินโดยใช้แม่แบบวงแหวน เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร สูง 25 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตรที่ใส่พอดีกับเครื่องมือทดสอบพันธะเฉือน ทาวาสลินด้านใน จากนั้นจึงเทเรซินเพื่อให้ชิ้นอินซีเรมฝังอยู่โดยระนาบที่กรอเตรียมไว้อยู่บริเวณพื้นผิวด้านที่จะทำการทดสอบ เมื่อเรซินแข็งตัวจึงถอดออกจากแม่แบบวงแหวน (รูปที่ 3)

3.การเตรียมชิ้นทดสอบที่เป็นฟันธรรมชาติ

3.1 นำฟันธรรมชาติ จำนวน 48 ซี่ แบ่งออกเป็น สองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 (24 ซี่) กรอผิวฟันด้าน กระพุ้งแก้มให้อยู่ภายในชั้นเคลือบฟัน โดยสังเกตจากสีที่ต่างกันของเคลือบฟันที่ขาวชุนและเนื้อฟันสี เหลือง (การกรอให้ถึงเฉพาะชั้นของเคลือบฟันนี้สามารถยืนยันได้อีกครั้งในขั้นตอนการปรับสภาพผิว ด้วยกรด) ด้วยหัวกรอดี16 ให้เป็นระนาบวงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 5 มิลลิเมตร ทดสอบ ระนาบที่ได้โดยการทาบทาคูกับแผ่นกระจกใส กลุ่มที่ 2 (24 ซี่) ทำเช่นเดียวกับกลุ่มที่1แต่กรอลึกให้ถึงชั้น ของเนื้อฟัน

3.2 นำฟันที่กรอได้มาวางด้านระนาบลงบนพื้นกระจก ยึดฟันให้ติดด้วยดินน้ำมัน นำมาฝังลงในเรซินในแบบวงแหวน เช่นเดียวกับอินซีเรมในข้อ 2.2 ชิ้นทดสอบในแต่ละกลุ่มนำมาแบ่งออกเป็นกลุ่ม ละ 3 กลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยละ 8 ชิ้น) แชไว้ในน้ำเพื่อเตรียมในขั้นตอนต่อไป (รูปที่ 5)

4. การปรับสภาพผิว

ทำการปรับสภาพผิวของวัสดุต่างๆสำหรับยึดซีเมนต์แต่ละชนิดตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พานาเวีย 21 (Panavia 21, Kuraray, Osaka, Japan) (รูปที่ 6), ซุปเปอร์บอนด์ซี แอนด์บี (Superbond C&B, Sun Medical, shiga, Japan) (รูปที่ 7) และ เรซินโอเมอ์ (Resinomer, Bisco, Illinois, USA) (รูปที่ 8) ซึ่งใช้ร่วมกับออลบอนด์ 2 (All bond 2 system, Bisco, Illinois, USA) (รูปที่ 9) การปรับสภาพผิววัสดุต่างๆตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต(ตารางที่2) โลหะด้านหน้าตัดซึ่ง

เป็นส่วนที่จะใช้ยึดติด การเป่าทรายบนผิวโลหะและอินซีเรมจะใช้ทรายอะลูมินาขนาด 50 ไมครอน ความดัน 5 บาร์ห่างจากผิววัสดุ 1 เซนติเมตร เป็นเวลา 3 วินาที โดยเป่าให้ทั่วทั้งพื้นผิว จากนั้นนำมาทำความสะอาดด้วยเครื่องลั่นอัลตราโซนิค

5.การยึดขึ้นทดสอบด้วยซีเมนต์

นำขึ้นทดสอบของวัสดุที่ทำการปรับสภาพผิวด้วยวิธีต่างๆแล้วมายึดติดกับแท่งโลหะด้วยซีเมนต์ (รูปที่ 10) การผสมและยึดติดซีเมนต์แต่ละชนิดตามคำแนะนำในเอกสารของบริษัทผู้ผลิต ควบคุมแรงกดของการยึดติดให้ใกล้เคียงกันรอกจนซีเมนต์แข็งตัวตามเวลาที่แนะนำในเอกสาร พานาเวีย 21 และ ซูเปอร์บอนดซีแอนด์บีแข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี ส่วนเรซินโมเมอร์แข็งตัวด้วยการฉายแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมี หลังจากซีเมนต์แข็งตัวแล้วทำการเป่าทรายเพื่อขจัดส่วนเกินของซีเมนต์ออกในแนวขนานกับแท่งโลหะ

6.การทดสอบพันธะเฉือน

นำขึ้นทดสอบที่ยึดติดแล้วใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37° ความชื้นสัมพัทธ์ 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำมาทดสอบความแข็งแรงพันธะเฉือน (shear bond strength) (รูปที่ 11 และ 12) ด้วยเครื่องทดสอบสากล (Universal testing Machine, Autograph, Shimadzu, Japan) ความเร็วตัดขวาง 2 มม./นาที บันทึกค่าของแรงเริ่มต้นที่ใช้ในการทำให้การทำให้โลหะหลุดออกจากพื้นผิวทดสอบ นำขึ้นส่วนที่หลุดออกมาตรวจสอบลักษณะการหลุดและพื้นผิวที่หลุด นำค่าแรงที่ได้มาคำนวณค่าความแข็งแรงพันธะโดยสูตร

$$P = \frac{4F}{\pi D^2}$$

โดย P คือค่าความแข็งแรงพันธะเฉือน

F คือ แรงที่ทำให้เกิดการแตกขณะทดสอบ

D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ทำการทดสอบ

จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติด้วย

โปรแกรม SPSS version 7.5 for windows



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่าการสลายพันธะที่เกิดขึ้นเป็นการสลายพันธะแบบเดียวคือเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างซีเมนต์และวัสดุ ซึ่งพบว่า เมื่อใช้พานาเวีย 21 และ ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี สามารถทำให้เกิดการสลายพันธะขึ้นที่รอยต่อระหว่างซีเมนต์กับ เคลือบฟัน เนื้อฟัน และ อินซีแรมตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง(รูปที่13และ14) แต่ในขณะที่การใช้เรซินเมอร์คูกับออลบอนด์ 2 นั้น เกิดการสลายพันธะบริเวณรอยต่อของซีเมนต์และอินซีแรมเท่านั้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่วนในการยึดติดกับเคลือบฟันและเนื้อฟันนั้นเกิดการสลายพันธะขึ้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างโลหะและซีเมนต์ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงพันธะเฉือนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยึดติดด้วยการปรับสภาพผิวและยึดติดด้วยซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิดกับวัสดุต่างๆแสดงไว้ใน ตารางที่ 3 เนื่องจากการทดลองได้ผลซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ได้เฉพาะพานาเวีย 21 และ ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีเท่านั้นจึงนำมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยการทดสอบ Student T- test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า ในการยึดติดกับทั้งเคลือบฟัน เนื้อฟัน และอินซีแรม พานาเวีย 21 สามารถยึดติดได้ดีกว่าซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บีอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) เมื่อนำค่าความแข็งแรงพันธะเฉือนที่ได้มาเปรียบเทียบในการยึดอินซีแรมเข้ากับเคลือบฟัน และเนื้อฟันโดยใช้โลหะเป็นตัวกลางตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง สามารถเขียนเป็นไดอะแกรมได้ดัง รูปที่

การอภิปรายผล

จากผลการทดสอบพบว่า พานาเวีย 21 และ ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีมีความสามารถในการยึดติดกับเคลือบฟันได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พบว่าเมื่อใช้เรซินโมเมอร์ร่วมกับฮอลบอนด์ 2 จะพบว่าการสลายพันธะเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างโลหะและซีเมนต์ซึ่งหมายถึงแรงยึดที่เกิดขึ้นกับโลหะมีค่าน้อยกว่าแรงยึดที่เกิดขึ้นกับเคลือบฟัน โดยที่ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะที่ได้กับพานาเวีย 21 และซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีได้ ส่วนในการยึดติดกับเนื้อฟันนั้นพบว่าพานาเวีย 21 มีแรงยึดติดกับเนื้อฟันได้ดีกว่า ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี อย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าซีเมนต์ทั้งสองชนิดยึดติดกับเนื้อฟันได้น้อยกว่าเคลือบฟัน ส่วน ฮอลบอนด์ 2 และเรซินโมเมอร์นั้นก็ยิ่งพบว่ามี การสลายพันธะเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างโลหะและซีเมนต์เช่นเดิมโดยที่ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะกับพานาเวีย 21 และซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีได้เช่นกัน แต่จะเห็นได้ว่า ด้วยแรงยึดที่ได้นั้นใกล้เคียงกับในการทดลองยึดติดกับเนื้อฟัน ค่าที่ได้จากการยึดติดกับเคลือบฟันและเนื้อฟันด้วย ฮอลบอนด์ 2 และเรซินโมเมอร์นี้ (13.61 ± 5.4 และ 11.25 ± 4.3 เมกกะปาสคาล ตามลำดับ) น่าจะเป็นค่าความแข็งแรงพันธะเฉือนของ เรซินโมเมอร์และฮอลบอนด์ 2 กับโลหะ

จากผลการทดลองนี้สามารถทำการเปรียบเทียบความสามารถยึดติดของซีเมนต์แต่ละชนิดกับวัสดุต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งสามารถเขียนเป็นลำดับได้ดังนี้

พานาเวีย 21

โลหะ > อินซีแรม > เคลือบฟัน > เนื้อฟัน

ซูเปอร์บอนดีซีแอนด์บี โลหะ > อินซีแรม > เคลือบฟัน > เนื้อฟัน

อลอบอนด์ 2 และเรซินโมเมอร์ อินซีแรม > เคลือบฟัน , เนื้อฟัน > โลหะ

พานาเวีย 21 เป็นเรซินซีเมนต์ที่ประกอบด้วยคอมโพสิตเรซินเหลวทึบแสงที่เป็นสารแทรกแบบอนินทรีย์ (inorganic filler) 77% และกรดฟอสฟอริกเอสเทอร์ซึ่งช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ในการการยึดติดกับฟัน, ออกไซด์ของโลหะ และพอร์ซเลนได้ดี ในส่วนของไพรเมอร์ที่ใช้ทาเพื่อยึดเนื้อฟันนั้นประกอบด้วย MDP, HEMA และกรดซาลิไซลิก พานาเวีย 21 มีความหนาของซีเมนต์ (film thickness) บางประมาณ 19 ไมครอน และมีความหนืด (viscosity) ต่ำทำให้การไหลแทรกเข้าไปยังพื้นผิวของสิ่งที่ต้องการยึดติดได้ดี ส่วนซูเปอร์บอนดีซีแอนด์บี เป็นเรซินซีเมนต์ประเภทแข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีกับฟัน ประกอบด้วยส่วนผงซึ่งเป็นเมธิลเมทาไครเลต (Methyl Methacrylate) โมโนเมอร์เป็นคาร์บอกซีเลต (4 Meta) และ TBB เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งมีการเปียก (wetting angle) ดีทำให้สามารถแทรกเข้าไปยังพื้นผิวของสิ่งที่ต้องการยึดติดได้ดีเช่นกัน ซูเปอร์บอนดีซีแอนด์บีสามารถยึดติดได้ดีกับโลหะ พอร์ซเลน และฟัน โดยเฉพาะการยึดติดกับเนื้อฟันโดยการทำให้เกิดชั้นไฮบริด (Hybrid layer) การผสมซูเปอร์บอนดีซีแอนด์บีสามารถผสมได้ สองวิธีคือการผสมแบบธรรมดาและการผสมแบบใช้ฟู่กัน การผสมแบบธรรมดาสามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของผงกับน้ำได้ตามความต้องการในการใช้งาน ในขณะที่การผสมแบบใช้ฟู่กันน่าจะทำให้อัตราส่วนของผงกับน้ำไม่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ส่วนของโมโนเมอร์ซึ่งระเหยได้เร็ว ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการผสม รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิของถ้วยผสมให้เย็นพอเหมาะ

ตามคำแนะนำ ซูเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีมีชั้นซีเมนต์ที่หนา ระยะเวลาการทำงาน(working time)สั้น และอาจมีรูปทรงเหมาะสม รวมทั้งมีการหดตัว(shrinkage)ที่ค่อนข้างสูง²⁰⁾

เรซินโมเมอร์เป็น เรซินซีเมนต์แบบอเนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของแก้วไอโอโนเมอร์ (glass Ionomer) แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีร่วมกับการฉายแสง โดยใช้ร่วมกับฮอลบอนด์ 2 ในการยึดติดกับฟันหรือโลหะ เนื่องจากส่วนของโมโนเมอร์เป็นสารชนิดเดียวกันคือไดอะริลซัลโฟนเมทาไครเลต (Diarylsulfone dimethacrylate :DSDM) ในขณะที่ส่วนผสมประกอบด้วยแก้วและอะลูมินา ฮอลบอนด์ 2 และเรซินโมเมอร์มีข้อควรระวังในการใช้คือจะแข็งตัวสมบูรณ์เมื่อไม่มีอากาศ เมื่อผสมแล้วจะมีชั้นนอกบริเวณผิวจะเหลวอยู่ในขณะที่ข้างในแข็งตัว(air inhibit layer) ในการทดลองนี้เรซินโมเมอร์และฮอลบอนด์ 2 ไม่สามารถยึดติดได้ดีอาจเนื่องจากความยุ่งยากในการใช้ซึ่งจำเป็นต้องสารหลายชนิดและขั้นตอนการค่อนข้างมาก ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น รวมทั้งการใช้สารพรีบอนด์ถ้าไม่ได้รับการเป่าให้บางอาจแข็งตัวเร็วดังนั้นจึงให้ทาก่อนทำการยึดติดทันที นอกจากนี้การแข็งตัวด้วยการฉายแสงอาจทำให้เกิดการหดตัว (polymerization shrinkage) อาจทำให้ประสิทธิภาพการยึดติดลดลงด้วย

จากไดอะแกรมการเปรียบเทียบผลการทดลอง สามารถทำนายการยึดติดของอินซีแรมกับเคลือบฟันหรือเนื้อฟันโดยจะเห็นผลความแข็งแรงพันธะในการยึดติดภาพ ซึ่งสามารถทำนายถึงแรงและบริเวณที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวขึ้นก่อน นอกจากนี้ยังสามารถมองถึงแนวโน้มในการปรับปรุงการยึดที่ควรจะทำบริเวณใดการยึดติดกับเคลือบฟัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการทดลองจะสรุปได้แตกต่างจาก

รายงานการวิจัยอื่นๆที่พยายามปรับปรุงความแข็งแรงพันธะให้มากยิ่งขึ้นในขณะที่ไม่ได้ทำการเปรียบเทียบกันรอยต่อของเคลือบฟันหรือเนื้อฟันที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงควบคู่กันไปเพื่อให้มีความสำเร็จในทางคลินิกที่ดีขึ้น นอกจากนี้สภาวะต่างๆที่มีผลสำคัญต่อการใช้งานในระยะยาว เช่น ความล้า (fatigue) ของซีเมนต์ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ก็มีความจำเป็นที่ควรจะต้องได้รับการศึกษาต่อไป



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุป

1. พานาเวีย 21 มีความสามารถในการยึดติดกับ เคลือบฟัน เนื้อฟัน กับอินซีเรม ได้ดีกว่าซูเปอร์

บอนดีซีแอนด์บีอย่างมีนัยสำคัญ

2. การใช้เรซินเอนเดอร์ คู่กับบอนด์ 2 มีค่า ความแข็งแรงพันธะเชื่อมในการยึดโลหะได้ต่ำกว่าเคลือบ

ฟัน หรือเนื้อฟันจึงทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ในการทดลองนี้ได้



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

จากการทดลองนี้พบว่า การแตกสลายของพันธะในการยึดติดนั้น ยังไม่เป็นไปตามความคาดหมายซึ่งต้องการให้เกิด การสลายพันธะแบบเดียวบริเวณรอยต่อของการยึดติด (Cement Interface) ซึ่งจะทำให้การแปรผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง อีกทั้งยังจะใช้เป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับวัสดุยึดติดหรือเซรามิกอื่นๆ ที่จะมีต่อไปในอนาคตโดยการทำการทดลองเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การปรับปรุงการทดลองเพื่อให้ได้ผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้น จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติดของโลหะให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้การสลายพันธะระหว่างรอยต่อของซีเมนต์และเซรามิกเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งอาจทำได้ เช่น การเพิ่ม เวลา ความดัน ในการเป่าทรายให้มากขึ้น หรือการลองใช้การเคลือบซิลิกาบริเวณพื้นผิวของโลหะ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรทำการตรวจผิวการสลายพันธะด้วยการส่องกล้องกำลังขยายสูง เช่น Scanning Electron Microscope เพื่อช่วยในการสำรวจพื้นผิวและทำการวิเคราะห์ผลได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังควรลองทำการทดสอบการยึดติดของซีเมนต์กับพอร์ซเลนธรรมดา(Conventional porcelain) เพื่อสามารถเปรียบเทียบผลการทดลองได้ดียิ่งขึ้น

จากการทดลองนี้พบว่าความแข็งแรงพันธะซีเมนต์ โดยใช้วิธีการปรับสภาพผิวโดยใช้สารในชุดของซีเมนต์(พานาเวีย 21 และซูเปอร์บอนดีซีแอนด์ปี)กับอินซีแรมที่ทำการทดลองได้มีค่ามากกว่าความแข็งแรงพันธะของซีเมนต์กับเคลือบฟันหรือเนื้อฟันทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดนั้น

นอกจากจะปรับปรุงการสภาพผิวของอินซีแรมแล้ว การปรับปรุงการยึดติดของซีเมนต์เข้ากับเคลือบพื้น

หรือเนื้อพื้นก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วย



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง

1. Probster L. Diehl J. Slip-cast alumina ceramics for crown and bridge restoration.
Quintessence Int. 1992, 23(1):25-31
2. Giordano RA .Pelletier L. Campbell S. Pober R. Flexural strength of an infused ceramic, glass ceramic, and feldspathic porcelain. *J Prosth Dent.* 1995, 73(5):411-8.
3. White SN. Caputo AA. Vidjak FM. Seghi RR. Moduli of rupture of layered dental ceramics. *Dent Mater.* 1994, 10(1):52-58
4. Trushkowsky RD. Esthetic alternative to conventional resin-bonded fixed partial dentures with In-Ceram. *J Esthetic Dent.*1994, 6(3):115-120
5. Pera P. Gilodi S. Bassi F. Carossa S. In vitro marginal adaptation of alumina porcelain ceramic crowns. *J Prosth Dent.* 1994, 72(6):585-590,
6. Probster L. Survival Rate of In-Ceram restorations. *Int J Prosth.* 1993, 6(3) : 259-263
7. Scotti R. Catapano S. D'Elia A. A clinical evaluation of In-Cearm crowns. *Int J Prosth* 1995, (4): 320-323,

8. Yoshinari M. Derand T. Fracture strength of all-ceramic crowns.

Int J Prosth. 1994, 7(4):329-338

9. Pape FW. Pfeiffer P. Marx R. Bond strength of etched In-Ceram(R) to tooth enamel.

[German] *ZWR* 1991,100(7): 450-453

10. Kern M. Neikes MJ. Strub JR.. Tensile strength of the bond to In-ceram after

varying of surface conditioning. [German] *Deutsche Zahnarztlche Zeitschrift.* 1991, 46

(11):758-761 ,

11. Kern M. Thompson VP. Sandblasting and silica coating of a glass-infiltrated

alumina ceramic: volume loss, morphology, and changes in the surface

composition. *J Prosth Dent.* 1994, 71(5):453-461,.

12. Isidor F. Stokholm R. Ravnholt G. Tensile bond strength of resin luting cement to

glass infiltrated porous aluminium oxide cores (In-Ceram) *European Journal of*

Prosthodontics & Restorative Dentistry 1995, 3(5):199-202

13. Kern M. Thompson VP. Bonding to glass infiltrated alumina ceramic: adhesive

- methods and their durability. *J Prosth Dent.* 1995, 73(3):240-249, .
14. Sadoun M. Asmussen E. Bonding of resin cements to an aluminous ceramic: a new surface treatment. *Dent Mater.* 1994, 10(3):185-189.
15. Stokholm R. Isidor F. Ravnholt G. Tensile bond strength of resin luting cement to a porcelain-fusing noble alloy. *Int J Prosth* 1996,(9): 323-330.
16. Howe DF. and Denehy GE. Anterior fixed partial dentures utilizing the acid-etch Technique and a cast metal framework. *J Prosth Dent.* 1977, 37: 28-31
17. Tanaka T. Fujiyama E. Shimizu H. Takaki A. Atsuta M. and Nakabayashi N. 4META opaque resin- A new resin strongly adhesive to nickel chromium alloy. *J Dent Res.* 1981, 60 :1697-1706.
18. Kondo Y. Uramoto T. and Yamashita A. Adhesive strength of adhesive resin PANA VIA EX to Dental alloy : Part 1. Adhesive strength of Ni-Cr alloy. *J.Japan Pros.Soc.*,1984,28:587-589
19. Yamashita A. Kondo Y. and Uramoto T. Adhesive strength of adhesive resin

PANAVIA EX to Dental alloy : Part 2. Adhesive strength to precious metal alloys.

J.Japan Pros.Soc.,1984,28:1023-1033

20. Knobloch LA. Kerby RE. Brantley WA. Luarell KA. Shear bond strength of Rexillum III to

enamel using resin composite cements. *Int J Prosthodont* 1996, 9 : 555-562,



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย